

Recuperação de Betão e Impermeabilização > Sistemas técnicos para a construção civil > Soluções técnicas para a obra > Antigelo

← BACK

Antigelo



Aditivo tecnológico antigelo, isento de cloretos, adequado para a realização de betonagens, aplicação de reboco e colocação com cimento-cola a baixas temperaturas. Acelera a presa e o endurecimento, aumenta as resistências mecânicas iniciais.

Soluções técnicas para a obra

P6

P5

Rikrea

Prestocem

KL 100

KF 200

33

33 R

▼ Antigelo

Quarzo



A acção acelerante da presa e endurecimento a baixas temperaturas do aditivo ANTIGELO garante, nos betões, nas argamassas e nos adesivos confeccionados com ligantes hidráulicos, o desenvolvimento de reacções exotérmicas de massa específica para compensar as baixas temperaturas ambientais. A mistura de sais minerais reactivos interfere na reacção águacimento produzindo um calor de hidratação imediato que garante aplicações a temperaturas inferiores a +5 °C, limite mínimo de utilização para argamassas de cimento.

DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	Pré-mistura branco
Conservação	≈ 6 meses na embalagem original em local seco
Relação de amassado:	
- argamassa de cimento	≈ 1 - 2 kg de produto por cada 100 kg de ligante
- cimento-cola modificado	≈ 200 g por saco de 25 kg
- cimento-cola	≈ 100 g por saco de 25 kg
- calda de cimento	≈ 100 g por saco de 25 kg

Consulta Técnica
Em Tempo Real
info@kerakoll.pt

www.kerakoll.com

PRESTAÇÕES FINAIS

Aumento da resistência à compressão:

- a 3 dias	≥ 30%	UNI 7109
- a 28 dias	≥ 1%	UNI 7109

Produto para uso profissional

Levantamento dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

CÓD.

03451

EMB./PESO

Cx. pç. 25x1 kg

EMB./PÇ.

400 kg