



SLC® Aqua-Pur

Verniz aquoso de acabamento profissional monocomponente, para a protecção natural com elevada resistência aos riscos de pavimentos em madeira de qualquer natureza. Concebido com emissões TCOV muito baixas.



- MONOCOMPONENTE PRONTO A USAR
- APLICAÇÃO FÁCIL
- MANTÉM A COR NATURAL DA MADEIRA
- ELEVADA RESISTÊNCIA AOS RISCOS

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Acabamento de elevada resistência aos riscos para:

- pavimentos em madeira tradicionais
- pavimentos em madeira pré-afagados
- pavimentos em madeira a recuperar
- pavimentos em bambu

Destinos de utilização

Pavimentos em madeira internos em ambientes de uso civil com tráfego médio.

Não utilizar

Em exteriores; sobre pavimentos em madeira sujeitos a contacto prolongado ou constante com água.

Não aconselhado para o acabamento de pavimentos em madeira submetidos a movimento pedonal intenso ou extremo (escritórios públicos, locais destinados a espectáculos públicos, centros comerciais, etc....).

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Lixar o parquet para se obter uma superfície lisa, limpa e isenta de óleos, gorduras, ceras, silicones e vernizes velhos. Aplicar SLC® AQUA-PUR FLEX (consoante as indicações fornecidas pela ficha técnica) para betumar as fissuras e irregularidades e/ou para uniformizar a superfície e homogeneizar a absorção. Após ≈ 1-2 horas, lixar com SLC® DURASOFT SYSTEM (Duragrip 120) ou com disco em rede abrasiva SLC® CARBODUR SIC 120. Aspirar devidamente todo o pó da lixagem e eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX, proceder então à aplicação do SLC® AQUA-PUR BASIC (consoante as indicações fornecidas pela ficha técnica) ou em alternativa aplicar directamente o SLC® AQUA-PUR.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação

Produto pronto a usar. Agitar antes do uso, inserir a sub-tampa filtrante e verter no recipiente próprio previamente preparado. Remover a sub-tampa filtrante antes de voltar a fechar o bidão. Deixar repousar durante 5 minutos antes de proceder à aplicação.

Aplicação

Aplicar o SLC® AQUA-PUR ou SLC® AQUA-PUR BASIC quando prescrito, com SLC® ROLLER PLUS respeitando o rendimento de $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$. Logo que o pavimento seja transitável (tráfego pedonal) e de qualquer modo não após mais de 3 horas, aplicar a segunda demão de SLC® AQUA-PUR. Após $\approx 10-12$ horas lixar com o SLC® DURASOFT SYSTEM (Duragrip 220) ou com o disco em rede abrasiva SLC® CARBODUR SIC 220; aspirar devidamente todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX e aplicar a terceira demão de SLC® AQUA-PUR.

Limpeza

A limpeza das ferramentas e dos resíduos de SLC® AQUA-PUR efectua-se com água antes do endurecimento do produto.

OUTRAS INDICAÇÕES

- antes de usar, deixar o produto ambientar à temperatura dos locais
- utilizar recipientes e ferramentas limpas
- cada bidão uma vez aberto deve ser utilizado no intervalo de tempo mais breve possível
- para um acabamento homogéneo, deve-se aplicar espessuras uniformes e respeitar as quantidades aconselhadas

Manutenção do Parquet.

Os pavimentos em madeira envernizados devem ser periodicamente tratados. Para a limpeza, utilizar o detergente neutro SLC® SILOPARK. Para a manutenção periódica e extraordinária, utilizar SLC® SILOLUX ou SLC® SILOWAX em função das condições de utilização.

DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	Líquido translúcido amarelo-marfim
Embalagem	Bidões 5 ℓ
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original
Advertências	Evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Temperatura limite de aplicação	de $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Grau de brilho	Brilhante ≈ 85 gloss Acetinado ≈ 35 gloss
Seco ao toque	≈ 30 min.
Colocação em serviço	≈ 36 h
Tempo de espera para aplicação sucessiva	$\approx 10 - 12$ h com lixagem prévia
Rendimento (2-3 demãos)	$\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ por demão

Levantamento de dados a $+23 \text{ }^\circ\text{C}$ de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições de obra específicas: temperatura, ventilação e absorção do suporte.

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- verificar a compatibilidade (cor, teor de óleos, resinas e outras substâncias) com as madeiras não conhecidas
- eliminar completamente todos os resíduos dos tratamentos precedentes para se obter um acabamento uniforme
- verificar sempre a temperatura ambiente e a humidade da madeira
- proteger da exposição solar directa e das correntes de ar durante as primeiras 3 horas
- não utilizar lotes de produto diferentes no mesmo ambiente ou em ambientes adjacentes
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- **para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351-21.986.24.91 - info@kerakoll.pt**

As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2009; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responsabiliza-se, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site.

A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 96 e 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com