



SLC® Aqua-Pur Basic

Verniz aquoso de fundo, profissional bicomponente para o tratamento natural higro-isolante de elevada cobertura de pavimentos em madeira de qualquer natureza. Reduz e uniformiza a absorção da madeira. Concebido com emissões TCOV muito baixas.



- SUPERIOR TRABALHABILIDADE E FACILIDADE DE APLICAÇÃO
- SECAGEM RÁPIDA
- ELEVADA COBERTURA
- TONALIDADE NATURAL DA MADEIRA
- EMISSÕES TCOV MUITO BAIXAS
- IDEAL PARA MADEIRAS SECAS E APLICAÇÕES COM ELEVADAS TEMPERATURAS AMBIENTE

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Preparação de pavimentos em madeira. A aplicar directamente sobre:

- pavimentos em madeira tradicionais
- pavimentos em madeira pré-afagados
- pavimentos em madeira a recuperar
- pavimentos em bambu

Destinos de utilização

Específico para a aplicação sucessiva dos seguintes produtos:

- SLC® AQUA-PUR
- SLC® AQUA-PUR HP
- SLC® OIL-PUR HP
- SLC® AQUA-PUR HPX

Não utilizar

Em exteriores; sobre pavimentos em madeira sujeitos a contacto prolongado ou constante com água.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Lixar o parquet para se obter uma superfície lisa, limpa e isenta de óleos, gorduras, ceras, silicones e vernizes velhos. Aplicar SLC® AQUA-PUR FLEX (consoante as indicações fornecidas pela ficha técnica) para betumar as fissuras e irregularidades e/ou para uniformizar a superfície e homogeneizar a absorção. Após ~ 1-2 horas, lixar com SLC® DURASOFT SYSTEM (Duragrip 120) ou com disco em rede abrasiva SLC® CARBODUR SIC 120. Aspirar devidamente todo o pó da lixagem e eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX, proceder então à aplicação do SLC® AQUA-PUR BASIC. A humidade da madeira deve estar entre 9% e 11%.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação

Produto pronto a usar. Agitar a parte A antes do uso, inserir a sub-tampa filtrante e verter no recipiente próprio previamente preparado. Remover a sub-tampa filtrante antes de voltar a fechar o bidão. Adicionar o endurecedor em fio sob agitação na relação Parte A : Parte B = 10 : 1 e misturar bem até à homogeneização total. Diluir a 5-10% com água limpa e misturar novamente. Deixar repousar durante 10 minutos antes de proceder à aplicação.

Aplicação

Aplicar o SLC® AQUA-PUR BASIC com o SLC® ROLLER PLUS respeitando o rendimento de $\approx 80-100 \text{ ml/m}^2$.

Ciclo de acabamento em duas demãos: efeito clássico

Aplicar o SLC® AQUA-PUR BASIC; após $\approx 6-8$ horas lixar com o SLC® DURASOFT SYSTEM (Duragrip 220) ou com o disco em rede abrasiva SLC® CARBODUR SIC 220; aspirar devidamente todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX e aplicar a segunda demão de acabamento com um dos produtos supracitados.

Ciclo de acabamento em três demãos: efeito seda

Aplicar o SLC® AQUA-PUR BASIC; logo que o pavimento seja transitável (tráfego pedonal), e, de qualquer modo, após não mais de 3 horas, aplicar a segunda demão de acabamento com um dos produtos supracitados. Após $\approx 10-12$ horas lixar com o SLC® DURASOFT SYSTEM (Duragrip 220) ou com o disco em rede abrasiva SLC® CARBODUR SIC 220; aspirar devidamente todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX e aplicar a segunda demão de acabamento.

Limpeza

A limpeza das ferramentas e dos resíduos de SLC® AQUA-PUR BASIC efectua-se com água antes do endurecimento do produto.

OUTRAS INDICAÇÕES

- antes de usar, deixar o produto ambientar à temperatura dos locais
- utilizar recipientes e ferramentas limpas
- cada bidão uma vez aberto deve ser utilizado no intervalo de tempo mais breve possível
- para um acabamento homogéneo, deve-se aplicar espessuras uniformes e respeitar as quantidades aconselhadas
- aplicar sempre SLC® Aqua-Pur Flex antes da aplicação do SLC® AQUA-PUR BASIC.

DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	
- Parte A	Líquido translúcido branco
- Parte B	Líquido transparente
Embalagem	Parte A Bidão 5 ℓ / Parte B Garrafa 0,5 ℓ
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original
Advertências	Evitar o gelo, evitar exposição solar directa e fontes de calor
Relação de catálise	Parte A : Parte B = 10 : 1
Temperatura limite de aplicação	de $+5^\circ\text{C}$ a $+30^\circ\text{C}$
Tempo de utilização da mistura	$\approx 2-3$ h a partir da mistura
Seco ao toque	≈ 30 min.
Tempo de espera para aplicação sucessiva	$\approx 6 - 8$ h com lixagem prévia
Rendimento	$\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$

Levantamento de dados a $+23^\circ\text{C}$ de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições de obra específicas: temperatura, ventilação e absorção do suporte.

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- verificar a compatibilidade (cor, teor de óleos, resinas e outras substâncias) com as madeiras não conhecidas
- eliminar completamente todos os resíduos dos tratamentos precedentes para se obter um acabamento uniforme
- verificar sempre a temperatura ambiente e a humidade da madeira
- proteger da exposição solar directa e das correntes de ar durante as primeiras 3 horas
- não utilizar lotes de produto diferentes no mesmo ambiente ou em ambientes adjacentes
- em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- **para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351-21.986.24.91 - info@kerakoll.pt**

As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2009; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responsabiliza-se, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site.

A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 96 e 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com