



ADI CONTACT

Adhesivo de caucho sintético en disolución.

Empresa certificada según
ISO 9001:2000 por LRQA



Registro nº E202150



ARDEX CEMENTO, S.A.

Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Internet: <http://www.ardex.es> - E-mail: ardex@ardex.es

ADI CONTACT

Adhesivo extra para revestimientos de PVC, poliolefina, goma.

Descripción

De uso general en la industria, con inmejorables características para la unión de diversos materiales, tales como madera, estratificados, plásticos rígidos y semirígidos (tipo PVC, ABS, antichoques, etc.), piel, cuero, espumas de poliuretano, poliéster y goma, cartón, algunos tipos de gomas naturales y sintéticas (ensayar previamente), materiales cerámicos, metales, textiles, etc. Especialmente indicado para el pegado de corcho decorativo, coquillas, aislamiento acústico, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover el adhesivo antes de usar. Aplicar con un pincel de cerdas duras, llana o espátula dentada uniformemente sobre las dos superficies a unir, que deberán estar limpias y secas. En caso de materiales muy absorbentes, se recomienda dar una primera capa con adhesivo diluido. Se deja evaporar el disolvente hasta que la superficie del pegamento esté seca al tacto. En condiciones normales de ambiente el tiempo de presecado es de 10 a 15 minutos. Se efectúa la unión teniendo presente que no se puede rectificar. El tiempo útil para unir después del presecado es de 45 minutos aproximadamente.

LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Para limpiar y diluir se recomienda utilizar disolvente.

PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 250 mL con tapón pincel.

ALMACENAJE

Almacenar a 20 °C de temperatura aproximadamente. En condiciones normales y en los envase originales herméticamente cerrados tiene una duración de cómo mínimo 12 meses a partir de la fecha de fabricación. En caso de gelificación por haber estado sometido a bajas temperaturas, se deberá tener durante 24 horas a temperatura de 22 a 28 °C, removiendo periódica y eficazmente el adhesivo.

PRECAUCIONES

Producto INFLAMABLE. Durante su aplicación deberán tomarse las precauciones adecuadas para trabajar con este producto. Debe utilizarse en lugares apropiadamente ventilados. Para mayor información consultar la ficha de seguridad.

Datos Técnicos

Color	Ámbar
Peso específico	0,80 - 0,90 g/ml
Viscosidad (Copa Ford Nº8, 20 °C)	60 - 90 seg.
Rendimiento	200 - 300 g/m ² aprox.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.

Edición Marzo 2009