



HUMISTOP

Revestimento para a impermeabilização de superfícies de alvenaria

Revestimento impermeabilizante para superfícies de argamassa e betão

Forte efeito hidro-repelente

Interior e exterior

Empresa certificada según
ISO 9001:2000 por LRQA



Registro nº E202150



ARDEX CEMENTO, S.A.

Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18

Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38

08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)

Internet: <http://www.ardex.es> - E-mail: ardex@ardex.es

HUMISTOP

Revestimento para a impermeabilização de superfícies de alvenaria

Campo de aplicação:

Para impermeabilização de todo tipo de suportes porosos de base cerâmica ou de cimento.

Superfícies exteriores de edifícios.

Sótãos, túneis, fossos de ascensores, azenhas e canais.

Depósitos de água, piscinas e balsas em plantas de tratamento de águas.

Cimentações e muros de contenção.

Jardineiras.

Propriedades:

Impermeabiliza a favor e a contra-pressão.

Perfeita aderência às superfícies porosas de argamassa e betão, mesmo estando húmidas.

Permeável ao vapor de água, evitando o aparecimento de condensações, pois permite a respiração das paredes.

No amarelece nem envelhece.

Evita o aparecimento de eflorescências.

Protege e decora as superfícies nas quais se aplica.

Color branco e gris

Modo de emprego:

A superfície a pintar deve estar firme, livre de pó, partículas soltas, eflorescências, etc; para garantia de uma boa aderência deve proceder-se a um completo saneamento do suporte, caso necessário.

Possíveis irregularidades, como buracos, gretas ou fissuras, devem corrigir-se previamente com argamassa de reparação.

Molhar o suporte até saturação, mas evitando encharcamentos.

Amassar o HUMISTOP N com água, até à consistência desejada, quer se aplique, com pincel ou com talocha.

Na aplicação normal, como tinta, deve misturar-se 100 partes de HUMISTOP N, com 30 partes de água, obtendo-se uma aleitada espessa, que se aplicará mediante pincel ou escova de pêlo duro. Não estender excessivamente o material; deixar uma boa camada para ter melhor impermeabilidade. Às 24 h, deve completar-se o tratamento impermeabilizante aplicando uma segunda camada em sentido cruzado, em relação à primeira.

Se a superfície é muito porosa ou irregular, é aconselhável fazer a primeira camada mais espessa, com consistência de betume, misturando 100 partes de HUMISTOP N com apenas 20-25 partes de água. Aplicar com talocha uma camada de até 5 mm de espessura no máximo.

Precauções:

Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Manter fora do alcance das crianças. Evitar qualquer contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, lavá-los de seguida abundantemente com água e consultar um médico. Utilizar luvas de protecção adequadas. Em estado endurecido é inócuo fisiológica e ecologicamente.

Dados técnicos

(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normativa vigente)

Aspecto:	Pó de cor cinza ou branco
Relação de mistura:	Com consistência para aplicar a rolo: Aprox. 7 1/2 l. água/25 kg. pó. Com consistência para aplicar com talocha: Aprox. 5 l. água/25 kg. pó.
Densidade da argamassa em fresco:	Com consistência para aplicar a rolo: Aprox. 1,9 kg./litro. Com consistência para aplicar com talocha: Aprox. 1,95 kg./litro.
Rendimento:	Com consistência para aplicar a rolo: Aprox. 1,45 kg. de pó por m2 e mm. Com consistência para aplicar com talocha: Aprox. 1,6 kg. de pó por m2 e mm.
Embalagem:	Sacos de 25 kg.
Armazenagem:	Aprox. 12 meses em lugares secos na sua embalagem original fechada.



Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria i Energia
Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

HUMISTOP N tiene el registro sanitario nº 94005655/I Águas, cumplimentando el Real Decreto 1138/1990-14-9 de Águas Potables.

Humistop R:

Argamassa hidráulica de cor cinzenta e de muito rápido endurecimento para a obturação de vias de água em constante fluência.

Relação da mistura: Aprox. 7,5 l de água (25 kg de pó)

Tempo de trabalho (20°C): Aprox. 20 segundos.

A Ardex é responsável pela qualidade dos seus produtos.

As recomendações de aplicação aqui expressas, baseiam-se em testes e experiências práticas. Uma dosagem e aplicação fora do descrito nesta ficha, exclui a nossa responsabilidade sobre o produto e a sua aplicação.

Para qualquer consulta sobre possíveis dúvidas sobre o produto, solicitamos o contacto do nosso Departamento Técnico.

A vigência desta ficha técnica terá validade até nova edição.

Edição: Janeiro de 2006.