

ARDEX P82

Imprimação à base de resinas sintéticas

Âmbito de aplicação:

Imprimação de resinas para realização de pontes de adesão sobre suportes lisos, impermeáveis e não porosos:

Betão pré-fabricado ou pavimentos de cimento especialmente densos sobre produtos de nivelamento

Pavimentos defeituosos de asfalto, com má granulometria

Pavimentos de asfalto antigos

Pavimentos de anidrite melhorada

Pavimentos de fibrocimento

Placas prensadas

Madeira

Aglomerado de mármore

Grés

Lajes

Ladrilhos

Chapa ondulada

Revestimentos sintéticos

Pavimentos plastificados, envernizados e pintados

Como imprimação sob argamassas de reparação e camas de argamassa fina e muito fina

Para interiores

Descrição do produto:

Sem solventes, dispersão de resinas sintéticas composta por dois componentes que incluem:

ARDEX P82 Componente A cor rosada

e

ARDEX P82 componente B branco

Relação de mistura: 1:1

Densidade: aprox. 1,0 kg/litro; valor pH aprox. 11

Depois de seco (aprox. 1 h), obtém-se uma película que actua como aderente sobre todas as superfícies lisas e impermeáveis.

Modo de utilização:

Misturar seguindo as instruções da embalagem. Misturar numa relação de 1:1 os dois componentes A + B, até obter uma pasta homogénea rosa, que poderá ser trabalhada a uma temperatura de 18-20 °C durante 1 hora.

Estender finamente o ARDEX P82 com pincel, rolo, borracha ou espátula plana sobre o suporte seco e limpo de agentes desagregantes. Para melhorar a aplicação, pode juntar-se até 5% de água. Quando a cola estiver suficientemente seca, pode aplicar-se a argamassa de reparação ou de acabamento. O tempo de secagem é de 1 hora, dependendo da ventilação, temperatura e suporte. Temperaturas baixas e/ou muita humidade podem atrasar ou acelerar o endurecimento.

A imprimação ARDEX P82 é um bom aderente para todas as superfícies lisas e impermeáveis, que deverão ser duras, secas e isentas de ceras, óleos, pó ou outros agentes desagregantes. A aplicação posterior da argamassa de reparação ou de acabamento deverá ser feita no prazo de 24 horas.

O recipiente de mistura e as ferramentas devem ser lavados com água imediatamente após a utilização. Eliminar o ARDEX P82 fresco com água e não deixar secar sobre a pele. Evitar o contacto prolongado com a pele.

Precauções:

Irrita a pele e os olhos, possível reacção alérgica, nocivo em caso de ingestão.

Pode provocar danos em caso de reacções prolongadas.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água e consultar o médico. Durante a mistura, usar óculos e luvas de protecção. Durante a aplicação, é obrigatório o uso de luvas. Manter a roupa de trabalho limpa.

Rendimento: 100-200 g/m²

GISCODE: RE 1 (sem solventes)

Embalagem: Conjuntos de:
3 kg Componente A (Xi)
3 kg Componente B (Xi)
= Unidade de 6 kg

Conservação: Aprox. 12 meses em locais frescos e na embalagem original, fechada.