

CARACTERÍSTICAS

Produto formulado à base de copolímeros acrílicos em dispersão de base aquosa, com elevado teor em agentes **algicidas-fungicidas**, concebido para ser usado como primário ou como aditivo, em superfícies exteriores, com a função de prevenir a formação e/ou proliferação de **fungos e algas** apresentando:

- Fortíssimo poder inibidor ao aparecimento e/ou proliferação de **fungos e algas**;
- Elevada facilidade de utilização, como primário ou como aditivo;
- Compatibilidade com todas as tintas e revestimentos Matesica de base aquosa com excepção dos produtos da gama hidroepox

PARÂMETROS TÉCNICOS

- Massa volúmica (MTE.4, 20 °C): 1.000 - 1.040 g/cm³
- p H (MTE.3, 20 °C): 8,5 – 9,5

CAMPO DE APLICAÇÃO

Como agente eliminador, curativo e preventivo em superfícies já atacadas.

Como agente preventivo em zonas propícias ao aparecimento de fungos e algas (locais húmidos, superfícies regularmente molhadas, zonas mal iluminadas, paredes viradas a norte, etc.).

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

Superfícies que apresentam contaminação

- 1-Branquear as manchas de contaminação com uma lavagem geral efectuada com solução de água e lixívia a 50 %.
- 2-Lavagem geral com água limpa e deixar secar.
- 3-Imregnar as superfícies com o **BIOdesinfestante Ref.^a 514**.
- 4-Deixar secar o **BIOdesinfestante Ref.^a 514**.
- 5-Aplicar o **BIOexteriores Ref.^a 772** como o primário

e/ou aplicar o **BIOexteriores Ref.^a 772** como aditivo, previamente misturado na tinta/revestimento a aplicar.

Superfícies sem contaminação (como agente preventivo)

– Aplicar o **BIOexteriores Ref.^a 772** como primário e/ou aplicar o **BIOexteriores Ref.^a 772** como aditivo, previamente misturado na tinta/revestimento a aplicar.

Aplicação

Como primário

Trincha, rolo ou pistola de projecção.
Diluição 20% com água.

Como Aditivo

Incorporado na tinta/revestimento na proporção de 5% em volume.
Ex: 1 litro de aditivo para 20 litros de tinta/revestimento.
Misturar na tinta/revestimento até homogeneização completa.
Aplicar conforme as indicações da tinta/revestimento utilizados.
Deve adicionar-se a todas as demãos da tinta/revestimento.

LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Lavar com água enquanto o produto se mantiver fresco

TEMPO DE SECAGEM

Ao tacto – 2 horas

RENDIMENTO / CONSUMO

1 litro de aditivo BIOexteriores Ref^a 772 para 20 litros de tinta/revestimento.

EMBALAGENS

1 L.

ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Ref^a 772
ADR/RPE: 9, III
Nº ONU: 3082

Revisão: 2
Data: Setembro 2007 – Revisão: 2007

Os nossos serviços técnicos estão à inteira disposição para o esclarecimento de dúvidas ou outras informações complementares