





MM_TIMBER


TIMBER**WHITE**



TIMBER**AVANA**



TIMBER**BROWN**




TIMBER**GREY**




TIMBER**BLACK**





TIMBERAVANA

240x20 cm - 96"x8"



MM_TIMBER

MM_TIMBER

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования | High-tech porcellanato

rettificato

rectified | rectifié | kalibriert/rektifiziert | rectificado | Ректифицированный | gerectificeerd





V2




essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки | essences

superfici | surfaces | surfaces | Oberflächen | superficies | поверхности | oppervlakken



naturale

matt
naturel
naturrau
mate
натуральная
mat



N naturale | matt | naturel | naturrau | mate | натуральная | mat

MM_TIMBER

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты | tegels

240x20 cm - 96"x8"













TIMBER**WHITE** N ED224070MM6
TIMBER**AVANA** N ED224072MM6
TIMBER**GREY** N ED224071MM6
TIMBER**BROWN** N ED224073MM6
TIMBER**BLACK** N ED224074MM6



caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики | technische specificaties

MEGAMICRO

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES MEAN VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	≥ 0,06%
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Pianarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,5mm Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 3% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5mm Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 1mm Pianarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%
 Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	53 N/mm ²
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	≥ 142 mm ³
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6 MK ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt No deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti UHA Resistant UHA Résistants UHA Beständig UHA Resistentes UHA
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	Meets or exceed requirements (Please ask for individual test reports)

certificazioni | certifications | certifications | Zertifizierungen | certificaciones | сертификаты | certificeringen





ART DIRECTOR MAURO BELLEI
MKTG EIFFELGRES
PROJECT&IMAGES UFOADV.COM
PRINT LITOGROUP 09/2012



PER LE INDICAZIONI TECNICHE DI POSA E TAGLIO CONSULTARE IL SITO:
FOR TECHNICAL CUTTING AND LAYING INSTRUCTIONS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE:
POUR LES INDICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA POSE ET LA COUPE, CONSULTER LE SITE:
FÜR DIE TECHNISCHEN ANGABEN ZUM VERLEGEN UND SCHNEIDEN BESUCHEN SIE DIE WEBSEITE:
PARA LAS INDICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS A COLOCACIÓN Y CORTE, CONSULTAR EL SITIO WEB:
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УКЛАДКЕ И РЕЗКЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ НА САЙТ
RAADPLEEG DE WEBSITE VOOR TECHNISCHE AANWIJZINGEN BIJ HET ZET- EN SNIJWERK:

www.eiffelgres.com



Eiffelgres Sale Offices Via Ghiarola Nuova 119 - 41042 Fiorano M. (Mo) Italy
T +39 0536 862111 - F +39 0536 862473
www.eiffelgres.com - info@eiffelgres.com