



DECO SPA

Estuque para trabalhos de decoração em zonas húmidas

Para a criação de superfícies decorativas em paredes e tectos tanto em interiores como exteriores

Para a criação de superfícies decorativas em zonas húmidas como duches, spas e balneários, ...

À base de cimento modificado com polímeros

Endurece rapidamente

Sem tensões

Muito resistente

Hidrófugo

De grande rendimento

Empresa certificada según
ISO 9001:2000 por LRQA



Registro nº E202150



ARDEX CEMENTO, S.A.

Poi. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Internet: <http://www.ardex.es> - E-mail: ardex@ardex.es

DECO SPA

Estuque para trabalhos de decoração em zonas húmidas

Campo de aplicação:

Criação de superfícies altamente decorativas em exteriores e zonas húmidas, como p.ex. zonas de spa, duchas, praias de piscinas, etc.

Definição do produto:

Trata-se de um estuque branco à base de cimento modificado com incorporação de áridos selecionados e aditivos especiais. O estuque mistura-se com água e acrilato flexibilizante HUMISTOP FLEX até se obter uma massa dúctil, fácil de aplicar e que se pode utilizar durante aprox. 20 minutos.

Preparação do suporte

Os suportes onde se pode aplicar o sistema DECO SPA podem ser de: betão, rebocos de cimento ou cal, alvenaria, placas de gesso cartonado, cerâmica e grés, pedra natural, pinturas em dispersão, betonilhas de cimento ou sulfato de cálcio, adesivo para pavimentos resilientes velhos e não solúveis em água, recobrimentos de PVC, autonivelantes cimentosos.

Consultar o departamento técnico em caso de dúvida.

Os suportes devem estar secos, resistentes para suportar cargas (resistência mínima à tração de 1,5 N/mm²), isentas de poeiras, sujidades ou outras partículas soltas. Devem eliminar-se todas as pinturas pouco aderidas, assim como revestimentos ou papéis de parede soltos.

Nos suportes deve-se aplicar o primário ARDEXP4, seguindo as instruções da ficha técnica respetiva. O primário ARDEX P4 seca em 60 min. A aproximadamente 20°C, e após estar seco pode proceder-se à aplicação do sistema DECO SPA.

Modo de utilização

Mistura

A mistura deve-se efetuar utilizando um misturador elétrico de baixa velocidade, para o qual se verte para um recipiente adequado a quantidade de água necessária e o HUMISTOP FLEX, adicionando-se gradualmente o pó e misturando-se durante 2-3 minutos até conseguir uma massa homogênea e sem grumos.

Aplicação

Capas intermédias:

Sobre as superfícies onde posteriormente se aplicou o primário ARDEX P4 aplica-se, com talocha de estuque, uma capa de HUMISTOP + HUMISTOP FLEX. Proporção de mistura:

25 Kg de Humistop
2 kg de Humistop Flex
5-6 L de água (pigmentada se se deseja cor)

Uma segunda camada da mesma espessura aplica-se após um tempo de espera de aprox. 20-30 minutos a +20°C.

Temperaturas mais altas diminuem o tempo de espera entre camadas, temperaturas mais baixas alargam.

Camada de acabamento:

A aplicação realiza-se depois de 20-30 minutos de espera a pós a última camada de HUMISTOP. Aplica-se uma camada de DECO SPA utilizando uma talocha de estuque, como nas camadas intermédias. Neste caso a proporção será:

25 Kg de Deco Spa
2 kg de Humistop Flex
6 L de água (pigmentada se se deseja cor)

Não aplicar com temperaturas inferiores a +5°C nem superiores a 30°C.

Polimento (opcional):

No dia seguinte pode-se proceder ao polimento da camada de acabamento mediante lixadora orbital (tipo Rotex da Festool), utilizando lixas de grão 120 e 150/180.

Selagem final:

Para proporcionar um acabamento protetor contra água e gordura, procede-se à aplicação até à saturação do hidro-oleofugante PROTECER W320 segundo as instruções da sua ficha técnica.

A espessura do sistema DECO SPA uma vez aplicadas todas as suas camadas não deve superar os 3 mm.

Limpeza de ferramentas

Todas as ferramentas devem ser limpas imediatamente depois da sua utilização. Uma vez endurecido o material só se pode eliminar por meios mecânicos.

Precauções:

Contém cimento. Irrita os olhos e a pele. Não deve estar ao alcance das crianças. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água limpa e consultar o médico. Utilizar luvas adequadas. Uma vez seco é inócuo fisiológico e ecologicamente.

Em caso de qualquer dúvida, por favor contactar o nosso departamento técnico.

Armazenagem:

O produto pode armazenar-se aproximadamente durante 12 meses na sua embalagem original fechada e em locais frescos e secos.

Embalagem

Sacos de 25 Kg

A Ardex é responsável pela qualidade dos seus produtos. As recomendações de aplicação aqui expressas, baseiam-se em testes e experiências práticas. Uma dosagem e aplicação fora do descrito nesta ficha, exclui a nossa responsabilidade sobre o produto e a sua aplicação. Para qualquer consulta sobre possíveis dúvidas sobre o produto, solicitamos o contacto do nosso Departamento Técnico. A vigência desta ficha técnica terá validade até nova edição.

Edición: Junio de 2012.
