

Eco Prim PU 1K Turbo



Primer poliuretano monocomponente igroindurente ad asciugamento rapido, esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), per l'impermeabilizzazione e il consolidamento di massetti cementizi



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Consolidamento superficiale e trattamento antipolvere di massetti sia cementizi che in anidrite, anche riscaldanti.
- *Impermeabilizzazione* dei massetti cementizi con umidità residua superiore a quella consentita per la posa del parquet e comunque entro il limite massimo del 5% per massetti di spessore non superiore a 6 cm e non soggetti a risalita continua di umidità.

Alcuni esempi di applicazione

- Consolidante di massetti cementizi meccanicamente deboli.
- Impermeabilizzazione, prima della posa del parquet, per evitare la risalita continua di umidità residua in eccesso presente nei massetti cementizi.
- Trattamento antipolvere per massetti superficialmente incoerenti, sia cementizi che in anidrite.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Eco Prim PU 1K Turbo è un primer poliuretano monocomponente che indurisce con l'umidità presente nell'aria e nei massetti.

Eco Prim PU 1K Turbo è caratterizzato da tempi di pedonabilità e perdita di appiccicosità molto rapidi, che permettono quindi la posa del parquet in breve tempo (dopo ca. 2 ore in condizioni normali di temperatura e umidità).

Eco Prim PU 1K Turbo non contiene solventi e, pertanto, non è infiammabile ed è inodore.

Eco Prim PU 1K Turbo presenta una bassissima emissione di sostanze organiche volatili (EMICODE EC1 R).

La totale assenza di solventi e di odore rende **Eco Prim 1K Turbo** un prodotto utilizzabile anche in cantieri situati nelle vicinanze di ambienti abitati (come ad es. appartamenti, scuole, uffici, ecc.).

Dopo l'applicazione e la rapida reticolazione delle resine, il supporto trattato con **Eco Prim PU 1K Turbo** acquisisce maggiore consistenza, durezza e resistenza all'abrasione.

AVVISI IMPORTANTI

- Non diluire **Eco Prim PU 1K Turbo** con acqua o con solventi.
- Non utilizzare su superfici bagnate ed in presenza di risalita di umidità continua.
- Qualora debbano essere applicate rasature cementizie oppure si prevede la posa del parquet dopo le 24 ore, applicare **Eco Prim PU 1K Turbo** in modo che resti un sottile strato in superficie, da cospargere a completa saturazione con **Quarzo 1,2** a primer ancora fresco.
- Il prodotto è idoneo per consolidare massetti riscaldanti e sottofondi in anidrite, *che però non possono essere impermeabilizzati*. Accertarsi quindi che questi supporti siano asciutti prima di applicare il primer.
- La posa del parquet sui supporti trattati con **Eco Prim PU 1K Turbo** deve essere effettuata con adesivi

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquida
Colore:	bruno
Massa volumica (g/cm ³):	1,20
Umidità residua massima consentita per l'impermeabilizzazione:	5% rilevato con igrometro al carburo (per spessori di massetto di circa 6 cm)
Viscosità Brookfield a +23°C (mPa-s):	300 (albero 1 - 10 rpm)
Contenuto solido (%):	100
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nocivo. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda Dati di Sicurezza
Conservazione:	12 mesi. Teme il gelo
EMICODE:	EC1 R - a bassissima emissione
Voce doganale:	3208 90 91
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)	
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Perdita appiccicosità:	dopo 30-40 min.
Pedonabilità:	60 minuti
Indurimento completo:	2 ore
Tempo di attesa tra una applicazione e l'altra:	min. 40 min., max. 2 ore
Tempo di attesa per la posa diretta con adesivo:	min. 2 ore, max. 24 ore
Tempo minimo di attesa prima delle successive lavorazioni sull'ultima mano (cosparsa di sabbia):	2 ore

reattivi poliuretani (tipo **Ultrabond P990 1K**, **Ultrabond Eco P992 1K**), epossipoliuretani (tipo **Lignobond o Ultrabond P902 2K**) o a base di polimeri sililati (tipo **Ultrabond Eco S965 1K**).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il massetto deve essere pulito, esente da oli, cere e sporco in genere e stagionato per almeno 7-10 giorni per ogni centimetro di spessore se trattasi di massetto tradizionale; nel caso di massetti ad idratazione veloce o rapida attendere la stagionatura prevista per il relativo prodotto.

Fessure e cavillature dovranno essere aperte e sigillate con **Eporip** o **Eporip Turbo** al fine di eliminare qualsiasi discontinuità. Se usato come consolidante assicurarsi che la superficie abbia una porosità tale

da permettere un'agevole penetrazione di **Eco Prim PU 1K Turbo**.

Se il massetto risulta essere eccessivamente liscio sarà necessario procedere alla carteggiatura della superficie per aprire le porosità.

Applicazione del prodotto

Applicare **Eco Prim PU 1K Turbo** a rullo, pennello o spatola americana. Su supporti porosi l'applicazione di una mano è sufficiente per ottenere, di norma, un valido effetto impermeabilizzante e consolidante. Per supporti molto porosi o ammalorati è conveniente applicare una seconda mano quando la prima è pedonabile (dopo circa 30 minuti).

Qualora sia necessario rettificare il supporto con una rasatura cementizia, applicare **Eco Prim PU 1K Turbo** avendo cura di

lasciare un sottile strato in superficie e su questo ancora fresco applicare **Quarzo 1,2** a completa saturazione. Dopo il completo indurimento di **Eco Prim PU 1K Turbo** è possibile eseguire l'applicazione della rasatura cementizia previa asportazione delle parti di quarzo non ancorate.

In alternativa allo spolvero di quarzo, per promuovere l'adesione delle lisciature, è possibile applicare sulla superficie di **Eco Prim PU 1K Turbo**, una volta asciutto (dopo ca. 2 ore), una mano di **Eco Prim T**.

Qualora la posa diretta del parquet sia prevista dopo le 24 ore preparare il supporto con uno spolvero di quarzo con la stessa modalità di preparazione sopra descritta per la rasatura cementizia. Altrimenti, la posa potrà essere effettuata sul primer, dopo 2 h e non oltre 24 h dall'applicazione dello stesso con adesivi reattivi (tipo Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K, Ultrabond P902 2K, Ultrabond Eco S965 1K).

Pulizia

Eco Prim PU 1K Turbo può essere rimosso da indumenti ed attrezzi finché fresco con **Diluyente PU** o **Cleaner L**. Dopo indurimento si rimuove con **Pulicol**.

CONSUMO

0,2-0,4 kg/m² per mano.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in fustini da 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse e conservate in condizioni normali. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Eco Prim PU 1K Turbo è nocivo per inalazione, irritante per gli occhi e le vie respiratorie quando si presenta sotto forma di

aerosol; può inoltre causare manifestazioni allergiche localizzate per ripetuti contatti cutanei in soggetti predisposti. Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali, in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente e consultare un medico. Applicare in ambiente aerato e/o usare una idonea maschera protettiva per le vie respiratorie ogni qualvolta il sistema applicativo generi nebulizzazione. Per ulteriore informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZE

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.



Questo simbolo identifica i prodotti MAPEI a bassissima emissione di sostanze organiche volatili certificati dal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni.



Il nostro impegno per l'ambiente
Più di 150 prodotti MAPEI aiutano i progettisti e i contractor a realizzare progetti innovativi certificati LEED, "The Leadership in Energy and Environmental Design", in accordo al U.S. Green Building Council.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

Eco Prim PU 1K Turbo



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

2914-3-2009

(1) A.G. BETA