



3701L

Additivo per Malte da Ripristino

ST 3701L 1-12.08



- Massetti e intonaci cementizi
- Muratura

Confezioni

Fustini da 19kg

Durata

Ventiquattro (24) mesi dalla data di confezionamento quando conservato negli imballi originali, in luogo fresco e asciutto, a temperatura compresa tra +5°C e + 40°C.

Limitazioni

- LATICRETE 3701L teme il gelo, conservare il prodotto in luogo riparato e a temperatura superiore a +5°C.
- Utilizzare LATICRETE 3701L a temperature comprese tra +5°C e +35°C riferite sia al supporto sia all'ambiente.
- Durante il periodo invernale, proteggere il lavoro finito dal passaggio pedonale fino a completo indurimento.

Istruzioni di sicurezza

- LATICRETE 3701L non possiede alcuna classificazione di pericolosità secondo la Direttiva 99/45/CE.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza prodotto.

1. NOME DEL PRODOTTO

LATICRETE® 3701L
Additivo per Malte da Ripristino

2. DISTRIBUTORE

LATICRETE ITALIA S.r.l.
Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)
Telefono: +39 0187 897470 r.a. - Fax: +39 0187 896881
Internet: www.laticrete.it - e-mail: info@laticrete.it

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATICRETE 3701L è un lattice a base di speciali polimeri progettato per essere miscelato con la malta LATICRETE TF40 e con malte cementizie per il ripristino del calcestruzzo. Utilizzato in sostituzione dell'acqua, migliora notevolmente la lavorabilità e le caratteristiche chimico-fisiche di qualunque miscela cementizia.

Utilizzi

- Additivo per LATICRETE TF40
- Lattice da utilizzarsi in abbinamento a malte e intonaci cementizi per migliorarne le prestazioni

Vantaggi

- Adatto in interno ed esterno
- Impartisce buona resistenza agli shock termici e alle intemperie
- Aumenta l'adesione e la resistenza alla flessione
- Riduce l'assorbimento d'acqua

Fondi di posa

- Calcestruzzo

4. DATI TECNICI RILEVATI A 23°C e 50% U.R.

Aspetto:	liquido
Colore:	bianco
Temperatura d'applicazione:	da +5°C a +35°C
LATICRETE TF40 + LATICRETE 3701L	
Lattice d'impasto in peso sulla polvere:	17-18%
Tempo di lavorabilità:	30-45 min.

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. INSTALLAZIONE

Preparazione del supporto

Le superfici da rivestire devono essere stabili e compatte, pulite, prive di parti friabili e tracce di oli, grassi, vernici, disarmanti, ecc.

Saturare il fondo con acqua poco prima dell'applicazione assicurandosi di asciugare eventuali ristagni in superficie.

Liberare i ferri d'armatura dal calcestruzzo per tutta la loro circonferenza. Sabbiarli o spazzolarli energicamente con apposita spazzola di ferro fino ad ottenere un aspetto lucido e privo di ruggine. Tratarli con una boiaccia passivante realizzata miscelando LATICRETE 8510 e la polvere LATICRETE 211. Applicare la boiaccia sui ferri ancora lucidi.

Miscelazione

Versare in betoniera circa 5 litri di LATICRETE 3701L per sacco da kg 30 di LATICRETE TF40. Aggiungere in modo graduale la polvere al lattice. Miscelare per 2-3 minuti dall'introduzione dell'ultimo sacco e rimuovere dalla betoniera eventuale polvere non dispersa. Rimescolare per altri 2-3

minuti accertandosi che l'impasto finale sia omogeneo e privo di grumi.

Applicazione

Consultare la scheda tecnica di LATICRETE TF40 per informazioni dettagliate sulla posa.

Posa in condizioni di bassa temperatura

La presa e l'idratazione dei prodotti a base di cemento Portland è ritardata alle basse temperature. In condizioni di bassa temperatura proteggere il lavoro finito per un lasso di tempo maggiore del normale.

Non utilizzare i prodotti cementizi quando la temperatura ambiente è al di sotto di +5°C e/o il substrato è a rischio di congelamento.

Posa in condizioni di temperatura elevata

L'evaporazione dell'umidità contenuta nei prodotti a base di cemento Portland è accelerata da condizioni di alta temperatura e bassa umidità. Applicare i prodotti cementizi su superfici umide e proteggere il lavoro finito dal rischio di rapida evaporazione.

Pulizia

Gli attrezzi si puliscono facilmente con acqua finché il prodotto non inizia la presa.

Consumo

Circa 3.0 kg/m² di lattice per centimetro di spessore di malta LATICRETE TF40 applicata.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE ITALIA S.r.l. Tel. +39 0187 897470 o visitare il sito internet: www.laticrete.it

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che LATICRETE 3701L non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno.

Contattare il Servizio Assistenza Tecnica per ulteriori informazioni.

8. MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazione durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia. È possibile pulire periodicamente gli stucchi per fughe LATICRETE e LATAPOXY con acqua e sapone a pH neutro.

9. SERVIZIO TECNICO

Assistenza tecnica

Assistenza ed informazioni sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE ITALIA S.r.l. e gli agenti presenti su tutto il territorio nazionale.

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

e-mail: info@laticrete.it

Schede tecniche e di sicurezza

Le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili al sito internet: www.laticrete.it

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

LATICRETE ITALIA S.r.l.

Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

Internet: www.laticrete.it

e-mail: info@laticrete.it



©2006 LATICRETE ITALIA S.r.l.

LATICRETE e LATAPOXY sono marchi registrati di LATICRETE INTERNATIONAL, INC.