

MasterProtect H 303

Antes: MASTERSEAL 303

Hidrofugante al agua, repelentes del agua y de la suciedad para aplicación en superficies de hormigón y mortero.

CAMPO DE APLICACIÓN

Impregnación hidrofugante para soportes alcalinos: hormigón, hormigón armado, mortero de cemento.

Protección contra la humedad de superficies verticales y/o horizontales expuestas a la intemperie como fachadas, paredes, pilares, etc.

Protección de superficies contra heladas y sales de deshielo.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

PROPIEDADES

- Excelente tixotropía.
- Resistente a los álcalis y los rayos U.V.
- No forma película. Permeable al vapor de agua.
- Incoloro, no afecta al color de las superficies sobre las que se aplica.
- Sin disolventes. No es inflamable ni presenta efectos narcóticos.
- Se presenta listo para su uso.
- Dificulta que se humedezcan los materiales expuestos a la lluvia, disminuyendo para ello la absorción capilar y como consecuencia la admisión capilar de agua. Mejora la resistencia a los ciclos hielo-deshielo.
- Dificulta el crecimiento de vegetales como hongos o líquenes ya que reduce la humedad constante del soporte.
- Reduce la penetración de cloruros mejorando la durabilidad del hormigón.
- Disminuye la formación de eflorescencias.

BASE DEL MATERIAL

Emulsión acuosa a base de alcoxisilano de alquilo.

CONSUMO

Aproximadamente de 0,1 a 0,3 kg/m².

Este consumo es aproximado, pueden variar según sea la absorción del soporte y de la utilización de las herramientas por lo que se deberán determinar para cada obra en particular mediante ensayos representativos "in situ".



BASF Construction Chemicals España, S.L.

Carretera del Mig, 219

08907 L'Hospitalet del Llobregat, Spain

13

00181-0099/CPR/B15/0052

UNE EN 1504 - 2

Hidrofugante a base de alquil-alcoxi silano al agua para protección del hormigón

Grado de penetración	Clase I
Absorción por capilaridad	<0,1 Kg/m²h^{0,5}
Velocidad de desecación para impregnación hidrófoba	Clase I
Resistencia frente al hielo-deshielo con inmersión en sales de un hormigón tratado por impregnación hidrófoba	Pasa
Reacción al fuego:	Clase A1
Sustancias Peligrosas	5.4



MasterProtect H 303

Antes: MASTERSEAL 303

Hidrofugante al agua, repelentes del agua y de la suciedad para aplicación en superficies de hormigón y mortero.

MODO DE UTILIZACIÓN

(a) Soporte: El soporte debe estar limpio, seco y libre de grasas, pinturas antiguas, hollín, polvo, musgo, salitre, etc... que deben ser totalmente eliminados mecánicamente.

La temperatura del soporte será de un mínimo de +5°C y en cualquier caso estará 3°C por encima del correspondiente punto de rocío. Las superficies pueden estar ligeramente húmedas pero no mojadas.

(b) Mezcla: MasterProtect H 303 se aplica directamente tal como se presenta sin ser necesario realizar mezclas ni diluciones. Homogeneizar brevemente antes de la aplicación.

(c) Aplicación: La impregnación debe realizarse con brocha o rodillo en superficies pequeñas y con pistola u otros medios en superficies de gran extensión. MasterProtect H 303 se aplica normalmente en una sola capa. Si fuera precisa una segunda capa de Masterseal 303, se debe aplicar cuando el Masterseal 303 de la primera capa ya está completamente curado.

Proteger las superficies impregnadas del contacto con agua durante al menos 4 horas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE TRABAJO

En estado fresco con agua jabonosa. Una vez endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente.

ALMACENAJE

Almacenar el producto en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugar fresco, seco y bien aireado. Proteger de la congelación. No apilar más de dos garrafas.

Almacenado correctamente MasterProtect H 303 se conserva hasta 12 meses desde su fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN

Bidones de 5 y 20 litros.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

MasterProtect H 303

Antes: MASTERSEAL 303

Hidrofugante al agua, repelentes del agua y de la suciedad para aplicación en superficies de hormigón y mortero.

DEBE TENERSE EN CUENTA

No aplicar bajo la acción fuerte de los rayos solares.

Fisuras anchas, ya sean en revoques o en las juntas de morteros en fachadas de fábrica (muros de ladrillo), no pueden ser selladas con MasterProtect H 303, en estos casos es necesaria la utilización de una masilla elástica o de un mortero de cemento.

Todas las piezas que no sean de tipo mineral, por ejemplo canalones, madera, juntas de dilatación, ventanas, será necesario recubrirlas completamente antes de la utilización del hidrofugante.

No emplear en zonas sometidas a presión de agua.

No emplear sobre soportes de piedra natural, mármol, granito o ladrillo cerámico.

Para evaluar el efecto final o para comprobar la adherencia de otros tratamientos sobre los hidrofugantes es IMPRESCINDIBLE realizar una aplicación a modo de prueba en una superficie igual a la de la obra.

No aplicar si se prevé lluvia.

No aplicar si se prevé que las temperaturas puedan disminuir por debajo de +5°C durante las 12 horas siguientes a la aplicación.

Aunque las superficies de aplicación pueden estar ligeramente húmedas (humedad máxima del 6%) la efectividad del producto se incrementa si su aplicación se realiza sobre superficies secas.

Las zonas ajardinadas deben ser protegidas.

Impedir la generación de polvo durante la impregnación del material.

En zonas de tráfico de vehículos dejar secar totalmente antes de abrir el paso.

Datos Técnicos		
Características	Unidades	Valores
Aspecto y color:	-	color blanco (transparente una vez curado)
Densidad:	g/cm ³	0,970 ± 0,03
Contenido en sólidos:	% (en peso)	Aprox. 20
Temperatura de aplicación (soporte y material):	°C	De +5 a +35
Profundidad de penetración media:	mm	De 2 a 3,2 (según calidad y acabado del hormigón)
Punto de inflamación:	°C	> 93
Absorción de agua:	%	De 5,3 a 8,3 (en hormigón no tratado)
Los tiempos de endurecimiento están medidos a 21°C y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico.		

MasterProtect H 303

Antes: MASTERSEAL 303

Hidrofugante al agua, repelentes del agua y de la suciedad para aplicación en superficies de hormigón y mortero.

nes de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición: 01/02/2014

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condicio-

MasterProtect H 303

Antes: MASTERSEAL 303

Hidrofugante al agua, repelentes del agua y de la suciedad para aplicación en superficies de hormigón y mortero.

CONTACTO

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Carretera del Mig, 219

08907 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: 93 261 61 00

Fax: 93 261 62 19

Basf-cc@basf-cc.es

www.master-builders-solutions.basf.es