



SLC[®] Oil-Deck HPX

Óleo-resina profissional com tecnologia HP-High protection para o tratamento de alta protecção e elevada resistência aos agentes atmosféricos, de pavimentos e elementos em madeira no exterior.



- APLICAÇÃO FÁCIL, MESMO NA VERTICAL
- ELEVADA PROTECÇÃO DOS RAIOS UV
- SUPERIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE
- PROTECÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTÉRIAS

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Acabamento de elevada protecção de:

- pavimentos em madeira no exterior, geralmente utilizados para envoltentes de piscinas, decks, terraços, passagens
- elementos de madeira no exterior

Destinos de utilização

Pavimentos e elementos de madeira em ambientes exteriores de uso civil e comercial.

Não utilizar

Directamente sobre pavimentos e elementos anteriormente tratados e não devidamente lixados.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

A madeira deve estar seca e ter um valor de humidade de acordo com o indicado pelo produtor.

Afagar ou lixar a madeira para se obter uma superfície lisa, limpa e isenta de óleos, gorduras, ceras, silicões e vernizes velhos ou outros tratamentos. Executar uma lixagem final com abrasivos da linha SLC[®] grão 100/120 para se obter um resultado estético de acabamento liso e com grão 60/80 para se obter uma superfície mais áspera com efeito antideslizamento.

Aspirar bem todo o pó da lixagem e eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX, depois proceder à aplicação do SLC[®] OIL-DECK HPX.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação

Para aplicações na vertical, abrir a embalagem, não misturar o SLC[®] OIL-DECK HPX, proceder à aplicação com pincel ou trincha, retirando o produto com consistência de gel directamente da embalagem.

Para aplicações em pavimentos, abrir a embalagem, misturar o SLC[®] OIL-DECK HPX até este atingir o estado líquido e proceder à sua aplicação com pincel, trincha ou rolo.

Aplicação

Aplicar o SLC® OIL-DECK HPX sem diluição, respeitando o rendimento de $\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$. Após a secagem completa, depois de $\approx 12 - 24$ horas, para eliminar vestígios de sujidade e eventuais impurezas, lixar uniformemente com disco em rede abrasiva SLC® CARBODUR SIC 220; aspirar bem todo o pó da lixagem, eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX e aplicar a segunda demão de SLC® OIL-DECK HPX sem diluição.

Para aplicações na vertical aplicar a primeira demão de SLC® OIL-DECK HPX e após $\approx 4 - 6$ horas e dentro de ≈ 12 horas, sem lixar, aplicar a segunda demão.

Aplicações particulares

Em presença de madeiras compactas e se for necessário um acabamento mais opaco ou um efeito antideslizamento mais marcado, aplicar a primeira demão de SLC® OIL-DECK HPX diluída até 50% com SLC® DILUENTE OIL.

Limpeza

Limpar os resíduos do SLC® OIL-DECK HPX com SLC® DILUENTE OIL antes do endurecimento, uma vez endurecido, o SLC® OIL-DECK HPX só pode ser removido mecanicamente.

Manutenção

Os pavimentos de madeira envernizados com SLC® OIL-DECK HPX devem ser tratados periodicamente. Para a limpeza e manutenção utilizar o SLC® OIL-DECK CARE.

OUTRAS INDICAÇÕES

- utilizar recipientes e ferramentas limpas
- cada embalagem, uma vez aberta, deve ser terminada no prazo mais breve possível
- para obter um acabamento homogéneo aplicar espessuras uniformes e respeitar a quantidade recomendada
- aplicar uniformemente o produto nas superfícies a tratar, evitando deixar zonas descobertas

DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	Gel tixotrópico âmbar
Embalagem	Balde 4 l
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original sem abrir
Advertências	Evitar o gelo, evitar luz solar directa e fontes de calor
Temperaturas limite de aplicação	de $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
Seco ao toque	$\approx 2 \text{ h}$
Tempo de espera para aplicações sucessivas	$\approx 12 - 24 \text{ h}$
Colocação em serviço	$\approx 36 - 48 \text{ h}$
Rendimento (2 demãos)	$\approx 80 - 100 \text{ ml/m}^2$ por demão

Levantamento de dados a $+23 \text{ }^\circ\text{C}$ de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra: temperatura, ventilação e absorção do suporte.

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- verificar a compatibilidade (coloração, conteúdo teor de óleos, resinas ou outras substâncias) com madeiras desconhecidas
- espécies lenhosas fortemente coloridas e/ou de origem exótica, com elevado teor de óleos (Ipe Lapacho, Iroko, Mogno, etc.) podem retardar e/ou inibir a secagem e o endurecimento do produto, portanto, é aconselhável aplicar uma primeira demão em espessuras muito finas
- eliminar completamente todos os resíduos de tratamentos anteriores para se obter um acabamento uniforme
- manter afastado de chamas e fontes de ignição, não fumar
- em caso de necessidade consultar a ficha de segurança
- para mais informação, consultar o **Kerakoll Worldwide Global Service +351-21.986.24.91 - info@kerakoll.pt**

As presentes informações foram actualizadas em Junho de 2009; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responsabiliza-se, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 96 e 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com