



Hardwood & soft flooring
Kerakoll Division

Kerakoll Portugal, S.A.
Núcleo Empresarial da Venda
do Pinheiro
Bloco 2 – Fracção 96 e 97
2665-602 Venda do Pinheiro
T 219 862 491
F 219 862 492
E info@kerakoll.pt

OIL-PUR 90 BRILHANTE

OIL-PUR 60 ACETINADO

OIL-PUR 30 MATE

Tratamento óleo-uretânico monocomponente para
parquet

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Tratamento à base de óleos uretanizados para o acabamento em uma ou duas demãos de pavimentos de madeira.

Adequado para madeiras duras e macias. Particularmente adequado para madeiras absorventes ou muito porosas.

Também adequado para o envernizamento de portas, janelas, aros e outros objectos de madeira.

Só para interiores.

Isento de formaldeído.

CARACTERÍSTICAS

Composição química	: óleos uretanizados em solvente.
Limpeza dos instrumentos	: Diluyente OIL
Diluição	: produto pronto para o uso. Em caso de necessidade pode ser diluído, até ao máx. de 15% com Diluyente OIL .
Aplicação	: à trincha, rolo de pêlo, ou pano de algodão macio.
Consumo	: 80-100 ml/m ² por demão, dependendo do modo de aplicação e da absorção da madeira.
Tempo de secagem	: 6 - 8 horas, dependendo da espessura aplicada e da absorção da madeira.
Intervalo entre demãos	: 12 - 18 horas.
Grau de brilho	: OIL-PUR 90 aprox. 90º brilho OIL-PUR 60 aprox. 60º brilho OIL-PUR 30 aprox. 30º brilho
Temperatura de utilização	: não inferior a +10°C
Temperatura de armazenagem	: não inferior a +5°C. Evitar o gelo.
Tempo de armazenagem	: cerca de 6 meses à temperatura ambiente, na embalagem original, selada.
Instruções de segurança	: Inflamável
Embalagem	: embalagem metálica certificada de 5 litros em caixas de cartão de 4 unidades.

PREPARAÇÃO DO PARQUET

Afagar o parquet para se obter uma superfície lisa, limpa e isenta de óleos, gorduras, ceras, silicones ou vernizes antigos. Reparar as fissuras e as irregularidades superficiais com **Siloplast LEGANTE** amassado com o pó fino proveniente do afagamento e lixar. Uma lixagem final com lixa de grão n.º 150 - 180 permite obter um melhor resultado estético do envernizamento. Antes da aplicação do verniz ou do preparador aspirar todos os resíduos de pó.

A humidade da madeira deve estar entre 9% a 12%.

Verificar a compatibilidade (coloração, conteúdo de óleo, possibilidade de inibir o endurecimento, etc.) em madeiras não conhecidas.

Algumas madeiras, principalmente as fortemente coloridas, e/ou exóticas (ipê, iroko, mogno, etc.), podem inibir ou atrasar consideravelmente o endurecimento do OIL-PUR. Nestes casos, aconselha-se a aplicar uma primeira demão de OIL-PUR muito fina e ventilar bem o local para favorecer o processo de secagem.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
ICMQ N. 421



MODO DE UTILIZAÇÃO

Agitar energicamente a embalagem antes de retirar o produto. Utilizar recipientes e ferramentas limpas. Aplicar conforme o consumo aconselhado. Para obter uma secagem regular, aplicar uma espessura uniforme e não excessiva.

Após endurecimento suficiente, lixar com lixa de grão n.º 220 - 240 e limpar completamente todo o pó, antes de aplicar a segunda demão.

A lixagem deve ser ligeira e uniforme.

Não é compatível com outros preparadores ou vernizes para parquet.

CICLOS DE ENVERNIZAMENTO ACONSELHADOS

Para acabamento tipo impregnação com óleo: aplicação directa sobre a madeira lixada e limpa de pó, de 1 ou 2 demãos, com um pano de algodão macio, com um consumo global de cerca de 80 g/m² de produto.

Eventualmente, sobretudo para madeiras muito porosas, a primeira demão pode ser diluída com **Diluyente OIL**.

Para acabamento tipo verniz: aplicação directa sobre a madeira lixada e limpa de pó, de 1 ou 2 demãos, com trincha ou rolo, com um consumo global de cerca de 180 g/m² de produto.

MANUTENÇÃO

Os pavimentos de madeira impregnados ou envernizados com OIL-PUR devem ser periodicamente cuidados. O método óptimo de manutenção recomenda o uso de **Silocera**.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Os valores fornecidos para o tempo de secagem são referidos às condições de 23°C e 50% de humidade relativa do ar.

Condições climáticas e ambientais diferentes implicam tempos diferentes.

Não utilizar com temperaturas inferiores a +10°C ou com humidade relativa do ar inferior a 40% ou superior a 75%.

Antes de usar fazer a ambientação do produto à temperatura local.

Cada embalagem, uma vez aberta, deve ser utilizada o mais rapidamente possível.

Serradura de madeira, panos, lixas e produtos similares embebidos no produto líquido, e deixados nestas condições, podem dar origem a fenómenos de auto-combustão. Prestar atenção, no caso destes materiais para a limpeza ou pelo menos garantir uma boa ventilação do local que permita a rápida secagem do produto, ou molhá-los com água antes da sua eliminação.

Para além destas informações, devem ser seguidas as instruções contidas nas fichas técnicas em vigor dos outros produtos citados.

Para usos não mencionados, ou para outras informações consultar o Serviço de Assistência Técnica.

Produto para uso exclusivo profissional.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes de usar, consultar a ficha de segurança.

Durante o uso seguir as normas e as instruções de segurança em vigor.

O produto e os seus vapores são inflamáveis.

Manter longe da chama e das fontes de ignição. Não fumar.

Ventilar o local durante e depois do uso.

ESTA FICHA ANULA E SUBSTITUI A PRECEDENTE.

Relativamente às informações acima referidas, são fruto da nossa melhor experiência, tendo um valor genérico. Cada caso específico deve ser submetido a uma prova prática por parte do utilizador que assume a responsabilidade pelo êxito final do trabalho.