



Rasobuild® LB

Alisante técnico tixotrópico de tecnologia superior, adequado para o nivelamento de alta resistência de suportes cimentados e paredes fora do prumo, regularização de paredes em alvenaria pré-fabricada ou construída no local, rebocos e argamassas de cimento envelhecidas. Branco. Espessura de 1 a 10 mm. Interiores e exteriores.

Alisantes técnicos

▼ Rasobuild LB

Rasobuild LBF

Rasobuild H20

Rasobuild RP



A tecnologia RASOBUILD® LB garante alisamentos e nivelamentos com elevado grau de estabilidade dimensional e resistência mecânica superior. A estrutura química do RASOBUILD® LB é formada com recurso a fluidificantes de redução da relação água/cimento, de ligantes hidráulicos puros de alta resistência da Classe I e de inertes micronizados, garantindo o carácter compacto e monolítico do nivelamento.

Consulta Técnica
Em Tempo Real
info@kerakoll.pt

www.kerakoll.com

DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	Pré-mistura branco	
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original em local seco	
Água do amassado	≈ 8 l / 1 saco 25 kg	
Peso específico da pasta	≈ 1.7 kg/dm ³	UNI 7121
pH pasta	≥ 12	
Duração da mistura (pot life)	≥ 4 h	
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +35 °C	
Espessura mínima	≥ 1 mm	
Espessura máxima realizável	≤ 10 mm	
Espessura máx por camada	≈ 3 mm	
Tempo de espera para:		
- alisamento final com afagamento fino	≈ 24 h	
- pintura, aplicação de papel decorativo	≈ 3 - 7 dias	
Rendimento	≈ 1.3 kg/m ² por mm de espessura	

PRESTAÇÕES FINAIS

Adesão sobre betão a 28 dias	≥ 0.5 MPa	CSTB 2893-370
Resistência à compressão a 28 dias	≥ 5 MPa	prEN 12808-3
Produto para uso profissional		

Levantamento dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

CÓD.	EMB./PESO	EMB./PÇ.
01152	Sacos 25 kg	1500 kg