

Divisão de Construção Civil > Sistemas técnicos para a construção civil > Alisantes técnicos > Rasobuild LBF



Rasobuild® LBF

Alisante técnico tixotrópico de tecnologia superior, granulometria fina, adequado para acabamento de alta resistência de rebocos argamassas de cimento, betão celular, painéis de fibrocimento. Branco. Espessuras de 0 a 3 mm. Interiores e exteriores.

Alisantes técnicos

Rasobuild LB

▼ Rasobuild LBF

Rasobuild H20

Rasobuild RP



A superioridade tecnológica do RASO garantida pelos elevados níveis de maneabilidade de alisamento homogeneização das superfícies em obra confirmam a sua adequação com espessuras variáveis de 0 a 3 mm garantir aplicações um aspecto final perfeitamente lizo.

Consulta Técnica
Em Tempo Real
info@kerakoll.pt

www.kerakoll.com

DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	Pré-mistura branco
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original em local seco
Água do amassado	≈ 8.2 l / 1 saco 20 kg
Peso específico da pasta	≈ 1.52 kg/dm ³
pH pasta	≥ 12
Duração da mistura (pot life)	≥ 4 h
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +35 °C
Espessura mínima	≥ 0 mm
Espessura máxima realizável	≤ 3 mm
Tempo de espera para:	
- pintura	≈ 24 h
- aplicação de papel decorativo	≈ 24 h
Rendimento	≈ 1.1 kg/m ² por mm de espessura

PRESTAÇÕES FINAIS

Adesão sobre betão a 28 dias	≥ 0.3 MPa
Resistência à compressão a 28 dias	≥ 3 MPa
Produto para uso profissional	

Levantamento dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função de condições específicas da obra.

COD.	EMB./PESO
01154	Sacos 20 kg

