



SANABUILD® FINITURA



Regularizador natural transpirante aos silicatos de Tecnologia Microtech, adequado para o acabamento de rebocos desumidificadores, de rebocos antigos e de novas construções. Completa o Sistema Desumidificador SANABUILD® de recuperação de paredes húmidas graças à sua acção transpirante continuada.



Micropartículas, inertes de natureza silicatada e carbonatada com um teor de ar ocluso superior a 20% completam Tecnologia Microtech do SANABUILD® FINITURA e garantem uma superfície de poros abertos com transpiração óptima e constante ao longo do tempo, premissa essencial para o equilíbrio hidrodinâmico de um ambiente com elevados níveis de conforto habitacional.

DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	Pré-mistura branco	
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original sem abrir em local seco	
Água de amassado	≈ 5.5 l / 1 saco 25 kg	
Expansão da massa	≈ 85%	UNI 7044
Peso específico da massa	≈ 1.68 kg/dm ³	UNI 7121
pH massa	≥ 12	
Área oclusa	≥ 20%	UNI 6595
Duração da massa (pot life)	≥ 1 h	
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +35 °C	
Espessura mínima	≥ 1 mm	
Espessura máxima realizável	≤ 5 mm	
Espessura máx por camada	≈ 3 mm	
Espera para pintura	≈ 7 dias	
Rendimento	≈ 1.4 kg/m ² por mm de espessura	

CARE
Método M2
Acção E507

**SISTEMA
DESUMIDIFICADOR
DE TECNOLOGIA
MICROTECH**

SANABUILD FONDO

SANABUILD

SANABUILD FINITURA

PRESTAÇÕES FINAIS

Permeabilidade ao vapor μ	≤ 8	UNI 8202
Resistência à compressão a 28 dias	≥ 1.5 N/mm ²	EN 196/1
Produto para uso profissional		

Levantamento dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

CÓD.	EMB./PESO	PALETE
03711	Sacos 25 kg	1500 kg