



# SANACEM FINITURA

## INTONACO DI FINITURA PROTETTIVO E TRASPIRANTE PER MURATURE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO

### DESCRIZIONE

Speciale premiscelato cementizio costituito da leganti idraulici, inerti selezionati e additivi di natura organica, idonei a conferire al prodotto caratteristiche di lavorabilità, adesione e traspirabilità. Miscelato con acqua si trasforma in un intonaco di finitura altamente traspirante e protettivo. Una volta indurito, il prodotto è caratterizzato da una buona idrorepellenza che protegge l'intonaco stesso dal vapore atmosferico, smog e acqua piovana, contrastandone la penetrazione.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

In funzione delle sue caratteristiche, è indicato per la finitura superficiale dell'intonaco deumidificante SANACEM o similari e di qualsiasi intonaco cementizio, mantenendo o esaltando le seguenti prerogative:

- Elevata permeabilità al vapore acqueo.
- Idrorepellenza superficiale.
- Eliminazione dei problemi di condensa.
- Resistenza al gelo.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

L'intonaco rustico di fondo a base di SANACEM, prodotti similari o intonaci tradizionali, si deve presentare solido, ben aderito al supporto, esente da parti incoerenti o distaccanti ed essere stato realizzato da almeno 7 giorni. Deve possedere inoltre una superficie ruvida per permettere una buona adesione del prodotto. L'intonaco di fondo deve essere inoltre inumidito con acqua prima dell'applicazione di SANACEM FINITURA.

### RAPPORTO DI MISCELAZIONE

SANACEM FINITURA	ACQUA
25 kg (1 sacco)	5,5 l (22%)

### PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

In funzione del lavoro da eseguire e quindi delle quantità da utilizzare, il prodotto può essere miscelato con betoniera da cantiere, impastatrici per malte, trapano elettrico dotato di elica mescolatrice. Per l'impasto in betoniera, versare circa 3 litri di acqua per sacco e successivamente la polvere fino ad ottenere una malta di consistenza ottimale, omogenea e priva di grumi. Durante la miscelazione staccare le parti di prodotto attaccate ai bordi non ancora miscelate. Aggiungere successivamente l'acqua rimanente e quando la malta ha raggiunto la consistenza ottimale per essere applicata manualmente con spatola liscia, lasciare mescolare per circa 10 minuti. Se la malta rimane a riposo per più di 20 minuti, rimescolare per circa 2-3 minuti prima dell'applicazione.

### APPLICAZIONE

L'applicazione del prodotto deve essere eseguita dopo 7 giorni dall'applicazione dell'intonaco di fondo grosso. Bagnare l'intonaco con acqua e aspettare qualche minuto prima dell'applicazione del prodotto per evitare che vi sia acqua percolante sulla superficie. Applicare la malta tramite l'utilizzo di una spatola liscia in acciaio nello spessore minimo indispensabile per ottenere la finitura desiderata (pochi millimetri). Quando il prodotto ha iniziato la presa, effettuare la lisciatura superficiale con frattazzo di spugna. Al fine di migliorarne l'idratazione, è necessario inumidire leggermente con acqua la superficie della finitura per i primi giorni di maturazione, soprattutto in caso di temperature elevate e forte vento. Dopo 3 settimane di maturazione della finitura, è possibile tinteggiare la superficie con pitture traspiranti a base calce o ai silicati. Nel caso di superfici particolarmente esposte all'azione della pioggia, è possibile trattare le stesse con l'idrorepellente a base acquosa LITOLAST (vedi scheda tecnica).

