

Revestimiento acrílico al disolvente de curado rápido para marcado y señalización.

Descripción

SEIRESEÑAL es un revestimiento monocomponente de base acrílica al disolvente con alto poder cubriente y rapidez de secado, especialmente diseñado para la señalización y marcado de superficies de hormigón y revestimientos epoxídicos o de poliuretano en aparcamientos, almacenes, etc.

Campos de aplicación

- Señalización de aparcamientos.
- Marcado de zonas en almacenes.
- Protección y coloreado de sustratos de hormigón en exteriores.

Propiedades

- Aplicación sencilla y rápida.
- Rapidez de secado.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buen poder cubriente en una mano.
- Buena resistencia química a disolventes, grasas, ácidos y álcalis diluidos.
- Acabado coloreado.
- Excelente adherencia a soportes de hormigón y a revestimiento epoxídicos o de poliuretano.

Modo de empleo

Preparación de soporte

El sustrato sobre el que se aplique debe estar limpio de polvo, grasa o cualquier impureza.

El soporte debe estar seco superficialmente y con un grado de humedad menor del 4%.

Aplicación

Homogeneizar el producto antes de aplicar, con la ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones para no introducir mucho aire.

Aplicar con rodillo o sistema airless de forma homogénea.

Al aplicar sobre un revestimiento epoxídico o de poliuretano debe esperarse a su curado inicial un mínimo de 24 horas. SEIRESEÑAL tiene un alto poder cubriente por lo que generalmente no es necesario la aplicación de una segunda mano. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación, tanto por la seguridad de los operarios, como para asegurar un curado uniforme de la película de poliuretano.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpiarán con disolvente inmediatamente después de su empleo.

Características técnicas

Tipo: revestimiento acrílico al disolvente

Colores: consulten nuestra gama

Densidad: 1,40 kg/l

Contenido en sólidos:

en peso: 71 % en volumen: 59 %

Tiempo de aplicabilidad: > 1 hora.

Temperatura mínima de aplicación: 10 °C

Secado al tacto (20°C, humedad < 50%): 1 hora.

Curado inicial (20°C, humedad < 50%): 12 horas

Curado total: 3 días

Consumo

El consumo recomendado del SEIRESEÑAL es de 250 a 400 g/m² por capa dependiendo de la porosidad del soporte.


Presentación

El SEIRESEÑAL se suministra en lotes de 25 Kg



Condiciones de almacenamiento

El SEIRESEÑAL tiene un periodo de almacenamiento de 6 meses, conservándolo entre 5 °C y 30 °C en un lugar seco y fresco.



Seguridad e Higiene

El SEIRESEÑAL contiene disolventes volátiles inflamables. Debe asegurarse una buena ventilación y según las condiciones de trabajo podría ser necesario el uso de mascarillas y ventilación adicional forzada. No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el material sobrante.

En caso de derrame recoger con un producto absorbente como serrín o arena.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No provocar el vómito.

Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo y aplicación del producto.

NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. **SEIRESEÑAL 0403**

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9. Pol. Ind. Las Arenas. 28320 PINTO (Madrid). Tel.: 91 691 4411 FAX: 91 692 2326 www.seire.net