



Hardwood & soft flooring
Kerakoll Division

Kerakoll Portugal, S.A.
Núcleo Empresarial da Venda
do Pinheiro
Bloco 2 – Fracção 96 e 97
2665-602 Venda do Pinheiro
T 219 862 491
F 219 862 492
E info@kerakoll.pt

GEL PROFISSIONAL EM SOLUÇÃO DE SOLVENTES, COM EMISSÃO TCOV GRADUAL CONTROLADA, PARA MISTURAR COM FARINHA DE MADEIRA, PARA A BETUMAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA E ENDURECIMENTO UTLRA-RÁPIDO DE PAVIMENTOS EM MADEIRA DE QUALQUER NATUREZA. TRABALHABILIDADE SUPERIOR E PROLONGADA

SILO-PUR® FLEX

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Betumação e preparação de pavimentos em madeira. A utilizar sobre:

- Pavimentos em madeira tradicionais
- Pavimentos em madeira pré-afagados
- Pavimentos em madeira a recuperar
- Pavimentos em bambu

Destinos de uso:

Específico para a aplicação sucessiva dos seguintes produtos:

- SILO-PUR® BASIC
- SILOFLEX® FONDO MB
- SILOFLEX® FONDO MB RAPIDO
- SILOFLEX® FONDO FR-UV
- SILOFLEX® RF 9796
- OIL-PUR®

Não utilizar:

Em exteriores, sobre pavimentos em madeira submetidos a contacto prolongado ou constante com água.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Afagar o parquet com abrasivos da linha SLC, com grãos em ordem crescente (p. ex. 36-60-80), para se obter uma superfície lisa, limpa e isenta de óleos, gorduras, cera, silicones e vernizes velhos. A humidade da madeira deve estar entre 9% e 12%.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação

Produto pronto a usar. Homogeneizar antes do uso. Amassar o SILO-PUR® FLEX com farinha de madeira proveniente do afagamento com abrasivos da linha SLC com grão n.º 60-80 numa relação $\approx 1:3-5$ até se obter uma mistura homogénea. A mistura será mais tixotrópica para betumar defeitos e fissuras de largura elevada, menos tixotrópica para fissuras de pequena dimensão ou no caso de pavimentos pré-afagados ou a recuperar.

Aplicação

Aplicar o SILO-PUR® FLEX uniformemente sobre toda a superfície utilizando espátulas flexíveis em aço inox ou plástico, regularizando a zero. Depois de seco, após $\approx 30-60$ min., lixar o pavimento de madeira betumado com lixa da linha SLC com grão n.º 100/120 de modo uniforme sobre toda a superfície, tendo o cuidado de remover o produto em excesso. Aspirar cuidadosamente todo o pó da lixagem e eliminar eventuais resíduos com o pano anti-estático PULEX.

Limpeza

Limpar os resíduos de SILO-PUR® FLEX com DILUENTE 02 ou DILUENTE 01 antes do endurecimento. Uma vez endurecido, o SILO-PUR® FLEX pode ser removido mecanicamente ou deixando de molho com DILUENTE 02 ou DILUENTE 01.

OUTRAS INDICAÇÕES

- Antes de usar, fazer a ambientação do produto à temperatura local.
- Utilizar recipientes e ferramentas limpas.
- No caso de defeitos e fissuras de largura elevada, pode ser necessária uma segunda aplicação de SILO-PUR® FLEX, a realizar depois do endurecimento da precedente.

ADVERTÊNCIAS

- Produto para uso profissional
- Verificar a compatibilidade (coloração, teor de óleos, resinas e outras substâncias etc) em madeiras não conhecidas

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
ICMQ N. 421

- Verificar sempre a temperatura ambiente e a humidade da madeira
- Evitar o gelo
- O produto e os seus vapores são inflamáveis. Manter afastado de chamas e fontes de ignição.
- Não fumar. Ventilar os locais durante e após o uso
- Em caso de necessidade, solicitar a ficha de segurança
- Eliminar em conformidade com as normas vigentes

Para usos não mencionados consultar o Serviço de Assistência Técnica.

DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Gel transparente amarelo palha
Temperaturas limite de aplicação	de +10 °C a +30 °C
Rendimento	≈ 50 – 80 ml/m ² por demão
Secagem/tempo de espera para aplicações sucessivas	≈ 30 – 60 min.
Conservação	≈ 6 meses nas embalagens originais seladas
Advertências	Proteger do gelo
Instruções de segurança	Facilmente inflamável e irritante
Embalagem	Caixa com 12 garrafas metálicas 1 ℓ Lata 10 ℓ

Dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas de obra: temperatura, ventilação e absorção do suporte.

As presentes informações são redigidas com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Companhia.