



Hardwood & soft flooring
Kerakoll Division

Kerakoll spa
via Dell'Artigianato, 9
41049 Sassuolo MO - Italy

T +39-0536.816.701

F +39-0536.816.700

E info@slctechnology.com

W www.slctechnology.com

Silolux

Protettivo autolucidante rilucidabile per pavimenti di PVC, Linoleum, parquet verniciato

IMPIEGHI

Per la protezione e la lucidatura di pavimenti vinilici, di linoleum, di gomma di legno o di sughero verniciati, marmo e piastrelle.

Non adatto per il trattamento di pavimenti di piastrelle ceramiche, cotto, legno e sughero non verniciati e non plastificati, pavimenti assorbenti in genere.

Dà origine ad una pellicola flessibile, lucida, resistente e rilucidabile con le normali attrezzature, resistente al lavaggio con normali detergenti neutri per pavimenti.

CARATTERISTICHE

Base chimica	: cere sintetiche e resina acrilica in dispersione acquosa.
Colore	: incolore.
Pulizia degli attrezzi	: finché fresco, con acqua. Una volta essiccato si può allontanare con Siloleva .
Diluizione	: prodotto pronto all'uso. Per la manutenzione può essere diluito nell'acqua di lavaggio dei pavimenti.
Applicazione	: con panno di cotone umido o con spandicera.
Consumo	: ca. 15 ml/m ² secondo il modo di applicazione.
Tempo di essiccazione	: ca. 1 ora.
Temperatura di utilizzo	: non inferiore a +10°C.
Temperatura di magazz.	: non inferiore a +5°C. Teme il gelo.
Durata in magazzino	: ca. 12 mesi a temperatura ambiente nelle confezioni originali sigillate.
Istruzioni di sicurezza	: nessuna, prodotto non infiammabile.

Confezioni : bottiglie di plastica da 1 litro in cartoni da 12 pezzi.

MODO D'USO

Lavare a fondo il pavimento resiliente con una soluzione di **Siloleva**. Sciacquare perfettamente per allontanare tutti i residui di sporco e lasciare asciugare.

Applicare, con un panno di cotone precedentemente inumidito o con l'apposito spandicera, uno strato sottile ed uniforme di Silolux e lasciare asciugare circa 1 ora in assenza di correnti d'aria.

Durante l'applicazione è gradevolmente profumato.

Se necessario, in relazione con la porosità della pavimentazione e del grado di protezione che si desidera raggiungere, applicare una seconda ed una terza mano, tra loro incrociate, dopo completa essiccazione della precedente.

Dopo l'essiccazione, si ha la formazione di una pellicola protettiva lucida, flessibile e molto resistente all'usura ed al traffico, resistente al lavaggio con i normali detergenti neutri per pavimenti.

Se si desidera una maggiore brillantezza, lucidare con macchina lucidatrice e disco lucidante (BIANCO).

Può essere usato come trattamento di manutenzione sui trattamenti di sigillatura effettuati con **Silowax**.

L'uso di Silolux è particolarmente indicato per la manutenzione dei pavimenti di legno verniciati con vernici all'acqua della serie **Siloflex ECO**.

La pulizia dei pavimenti di legno verniciati deve essere eseguita con panno inumidito di detergente neutro per pavimenti, per non danneggiare vernice e legno.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
ICMQ N. 421



MANUTENZIONE PERIODICA

Pulire o spolverare regolarmente il pavimento trattato con Silolux, per allontanare polvere e sporco non aderente.

Lavare il pavimento sporco, con un normale detergente neutro per pavimenti, quindi sciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare.

Rilucidare con macchina lucidatrice e disco lucidante BIANCO.

Nel caso fosse necessario, applicare uno strato di Silolux nelle zone ove è più evidente l'usura o in quelle di maggiore traffico.

La pellicola protettiva di Silolux può essere rinfrescata mentre viene pulita usando Silolux diluito 1:5 nell'acqua per la pulizia e lucidando dopo l'essiccamento.

Per allontanare vecchie pellicole o strati troppo spessi di Silolux utilizzare esclusivamente detergenti deceranti come **Siloleva**.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Non agitare ed evitare la formazione di schiuma prima dell'uso.

Non versare nel contenitore rimanenze di prodotto.

I valori dati per i tempi di essiccazione si riferiscono a ca. 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria.

Condizioni climatiche ambientali differenti portano a tempi diversi.

Non utilizzare con temperatura inferiore a +10°C e con umidità relativa dell'aria superiore a 75%.

Prestare particolare attenzione nel lavaggio di pavimenti di legno verniciati con vernici all'acqua: non usare **Siloleva**, ma solo detergenti neutri e panni umidi, non bagnati.

Per impieghi non menzionati, o per ulteriori informazioni, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'uso consultare la scheda dati di sicurezza.

Durante l'uso seguire le norme e le istruzioni di sicurezza in vigore.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltire in conformità col Decreto Legislativo n° 22 del 05.02.97 "Decreto Ronchi" e successive modifiche ed integrazioni.

QUESTA SCHEDA ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE.

Per quanto le notizie sopra riportate siano il frutto della nostra migliore esperienza, esse hanno un valore generico. Ogni caso specifico deve essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.