



Ultrabond Eco 575

Adhesivo en dispersión acuosa y altas prestaciones, de bajísima emisión de sustancias volátiles (VOC), para el encolado de zócalos



CAMPOS DE APLICACIÓN

Ultrabond Eco 575 se utiliza para fijar, en el interior, zócalos y perfiles de PVC rígido, goma, madera, moquetas sobre cualquier tipo de soportes absorbentes tradicionalmente usados para la realización de paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultrabond Eco 575 es un adhesivo a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, que se presenta bajo forma de una pasta de color beige lista al uso, envasada en cartuchos, con el fin de una aplicación más rápida.

Ultrabond Eco 575 está libre de disolventes y el contenido de parte volátiles (VOC) es prácticamente nulo, por tanto el adhesivo no es nocivo ni para la salud del aplicador, ni para la de los usuarios de los ambientes donde se aplique.

Ultrabond Eco 575 posee elevadas características de adhesión, no provoca manchas ni tampoco cercos sobre zócalos de color claro y una vez endurecido es resistente al agua.

AVISOS IMPORTANTES

- No utilizarlo en ambientes exteriores.
- No utilizarlo a temperaturas inferiores a +5°C y superiores a +35°C.

- No aplicarlo sobre residuos de adhesivos preexistentes o pinturas.

MODALIDAD DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

Ultrabond Eco 575 puede ser utilizado sobre todos los materiales normalmente utilizados en la obra, para realizar paredes y tabiques, con tal que sean absorbentes, curados, planos, sólidos, estén limpios y secos.

Eventuales pinturas preexistentes, partes desprendibles, grasas, aceites, y cualquier otra cosa que pudiera perjudicar la adhesión deberán ser eliminadas.

Aplicación del producto

Ultrabond Eco 575 está listo al uso y por tanto no necesita ninguna preparación.

Para la aplicación es necesario cortar la boquilla del cartucho y aplicar el producto con una pistola normal.

Ultrabond Eco 575 puede ser aplicado tanto sobre el reverso del zócalo, como directamente sobre el soporte, en una cantidad tal que permita una buena distribución del adhesivo sobre las dos partes que se tengan que acoplar.

Ultrabond Eco 575



Encolado de zócalos de madera con Ultrabond Eco 575



Zócalos de madera aplicados con Ultrabond Eco 575

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:	pasta cremosa
Color:	beige
Masa volumétrica (g/cm³):	1,38
Viscosidad Brookfiel (mPa·s):	700000
Residuo seco (%):	70
pH:	8,5
Conservación:	24 meses en los cartuchos originales no abiertos
Clasificación de peligro según Directiva CE 99/45:	ninguna Antes de su uso consultar el párrafo "Instrucciones de seguridad" y las instrucciones de los envases y la Ficha de Seguridad
Partida arancelaria:	3214 10 10

DATOS APLICATIVOS a +23°C y 50% H.R.

Temperatura de aplicación permitida:	de +5°C a +35°C
Tiempo abierto:	25 minutos
Endurecimiento final:	después de 24 horas

Ultrabond Eco 575 se aplica en uno o más cordones de 5 mm de diámetro, según sea la altura del zócalo.

Colocar en obra el zócalo dentro del tiempo abierto de **Ultrabond Eco 575** (aprox. 25 minutos a +23°C, 50% U.R.) presionándolo contra la pared.

Los zócalos en rollos deben ser desenrollados algunas horas antes de la colocación, con el fin de disminuir y eliminar las tensiones debidas al embalaje.

En la colocación sobre superficies curvas podría ser necesario un momentáneo fijado con clavo metálico.

Limpieza

La limpieza de las herramientas, manos y

de los zócalos de **Ultrabond Eco 575** se puede realizar con agua mientras éste todavía fresco.

Manchas de **Ultrabond Eco 575** endurecido en la superficie de los zócalos, puede eliminarse con alcohol etílico.

CONSUMO

Aproximadamente 12 m por cada cordón.

ENVASES

Cartuchos de 325 ml.

ALMACENAMIENTO

24 meses en ambiente normal y en los cartuchos no abiertos.

Ultrabond Eco 575 proteger de largas exposiciones al hielo.

**INTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA LA PREPARACIÓN Y LA
APLICACIÓN EN OBRA**

Ultrabond Eco 575 no es peligroso según las actuales normativas de clasificación de los preparados. Se recomienda utilizar las precauciones a tener en cuenta para la manipulación de productos químicos. Para mayor información consultar la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO DE USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS

Las indicaciones y prescripciones arriba citadas, aunque correspondan a nuestra mejor experiencia, se deben considerar, en cualquier caso, como meramente

indicativas y deberán ser confirmadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo está obligado a establecer de antemano si es adecuado o no para el uso previsto, y en cualquier caso se asume toda la responsabilidad que pueda derivar de su utilización.



Este símbolo identifica los productos Mapei libres de disolventes y con una baja emisión de sustancias volátiles (VOC), que han sido testados y certificados (ej. TFI alemán y CRI americano).

**Las referencias relativas
a este producto están
disponibles bajo petición**

Ultrabond Eco 575



EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES

SISTEMAS DE GESTIÓN CERTIFICADOS (Calidad, Medioambiente y Seguridad) del GRUPO MAPEI



MAPEI S.p.A. - ITALY



MAPEI SUISSE SA

MAPEI Kft. - HUNGARY

MAPEI s.r.o. - CZECH REP.

MAPEI CORP - U.S.A.

MAPEI INC - CANADA

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDN BHD

MAPEI ARGENTINA S.A.



MAPEI FRANCE

RESCON MAPEI AS - NORWAY

www.mapei.com