

# Ultracoat Easy Plus

**Vernice poliuretana monocomponente all'acqua, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) ed esente da NMP, ad elevata resistenza all'usura ed all'abrasione, per pavimenti in legno. Idoneo per pavimenti soggetti ad elevato traffico pedonale**



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Finitura ad alta protezione ed elevata resistenza all'usura ed all'abrasione di pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare, ad uso civile e commerciale sottoposti a elevato traffico pedonale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Ultracoat Easy Plus** è una vernice monocomponente all'acqua formulata con resine poliuretatiche-policarbonato alifatiche e modificate con poliacrilato, caratterizzata da una ottima resistenza all'abrasione ed alla sgommata, oltre che da una notevole trasparenza, un elevato potere coprente. Dal punto di vista estetico si differenzia dai tradizionali prodotti all'acqua per la sua trasparenza e per il tono caldo che riesce a conferire al legno.

**Ultracoat Easy Plus** è esente da solventi e da NMP (N-metil-pirrolidone) ed è un prodotto a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC).

**Ultracoat Easy Plus** è disponibile nella versione 10 gloss - 30 gloss - 60 gloss.

## AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare **Ultracoat Easy Plus** a temperature inferiori a +10°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Non utilizzare per la finitura di pavimenti in legno sottoposti a movimento pedonale estremo (uffici pubblici, centri commerciali, aeroporti, ecc.).
- Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Per specie legnose ricche di estrattivi si consiglia di verificare la compatibilità e di applicare come prima mano di fondo **Ultracoat Universal** o **Ultracoat Premium**.
- Eliminare completamente tutti i residui di precedenti trattamenti per ottenere una finitura uniforme.
- Le condizioni ambientali e l'umidità del legno al momento della posa devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti.

- Proteggere dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 3 ore.
- Non utilizzare lotti di prodotto diversi nello stesso ambiente o in ambienti adiacenti.
- Non rimettere nell'imballo eventuali avanzati di prodotto.
- Ogni tanica, una volta aperta, deve essere terminata nel tempo più breve possibile. Ad alte temperature si consiglia sempre una diluizione al 10% con acqua o con **Ultracoat EL**.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione dei supporti

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare. Stuccare le fessure e le irregolarità con **Ultracoat Aqua Plus** o **Ultracoat Binder**, seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche. Eliminare ogni traccia di polvere dopo la carteggiatura.

### Preparazione del prodotto

**Ultracoat Easy Plus** è pronto all'uso. Agitare prima dell'uso, inserire il sottotappo filtrante e versare nell'apposita vaschetta opportunamente predisposta. Rimuovere il sottotappo filtrante prima di richiudere la tanica e lavarlo accuratamente con acqua pulita. Lasciare riposare 5/10 minuti prima di procedere con l'applicazione. È possibile diluire la miscela fino al 10% con acqua pulita o con **Ultracoat EL** (Dir. 2004/42/CEE).

### Applicazione del prodotto

Applicare una prima mano di **Ultracoat Easy Plus**, a pennello o rullo (**Ultracoat Roller Finish**), in modo uniforme. Dopo 3/5 ore applicare la seconda mano. Dopo 8 ore il pavimento può essere carteggiato con retina **Ultracoat SR180/220**, aspirato e riverniciato con 1 mano dello stesso prodotto. In alternativa, è possibile applicare come prima mano i fondi all'acqua **Ultracoat Universal** o **Ultracoat Premium**, seguendo le indicazioni e le tempistiche riportate nella rispettiva scheda tecnica.

# Ultracoat Easy Plus



DATI TECNICI (valori tipici)	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO</b>	
Consistenza:	liquido
Colore:	trasparente
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	1,045
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
<b>DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)</b>	
Fuori polvere:	20 min.
Fuori impronta:	35-40 min.
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE):	10% con acqua pulita o con <b>Ultracoat EL</b>
Carteggiabilità:	dopo 8 ore
Sovraverniciabilità senza carteggiatura:	dopo 2 ore, entro 5 ore
Messa in esercizio:	36-48 ore
<b>PRESTAZIONI FINALI</b>	
Adesione (quadrettatura) (%):	100
Resistenza all'abrasione (Taber test 1000 giri, 1000 g, mola CS10):	18 mg
Grado di brillantezza:	(10 gloss - 30 gloss - 60 gloss)

### Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Easy Plus** può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

### CONSUMO

70-90 g/m<sup>2</sup> per mano. Utilizzando i fondi **Ultracoat Universal** o **Ultracoat Premium** il consumo si riduce a 50-60 g/m<sup>2</sup> per mano.

### CONFEZIONI

Taniche da 5 l.

### IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

**Ultracoat Easy Plus** non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

### AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei [www.mapei.it](http://www.mapei.it) e [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI