

VERNICRIL Ref^a 455

Verniz Incolor para Madeira

11.12

CARACTERÍSTICAS

É um verniz incolor à base de copolímeros acrílicos, em dispersão aquosa que é caracterizado pela:

- Elevada penetração capilar na madeira
- Elevada flexibilidade
- Resistência à lavagem
- Impermeabilidade à água
- Resistência as intempéries

PARÂMETROS TÉCNICOS

- Massa volúmica (MTE.4, 20 °C): 1.010 - 1.050 g/cm³
- Teor sólido (MTE.5): 31 - 33%
- pH (MTE.3, 20 °C): 7.5 - 8.5

CAMPO DE APLICAÇÃO

O **Vernicril Ref.^a 455** é indicado para aplicação em interiores e exteriores como acabamento do Vernicril Ref^a 401 ou sobre a grande maioria dos tipos de madeira(*). Em madeiras folheadas deverá garantir-se, previamente, a boa colagem do folheado. Pode ser, ainda, aplicado sobre pinturas e revestimentos acrílicos, especialmente o **Duracril Ref.^a 550** (revestimento tipo "Kerapas").

(*Exceptuam-se as madeiras muito densas e/ou muito resinosas.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

A superfície a ser aplicada deverá apresentar-se bem seca, isenta de gorduras e poeiras, assim como de quaisquer produtos que impeçam a penetração do produto (tapa poros, vernizes, etc.).

Aplicação

O **Vernicril Ref.^a 455** aplica-se à trincha, à esponja ou por projecção, com pistola.

Deverá fazer-se a sua homogeneização, antes e durante a aplicação.

O produto deverá ser espalhado, uniformemente, sobre a superfície, em uma ou duas demãos consoante o brilho pretendido e se aplicado no exterior sobre Vernicril Ref^a 401. Se aplicado no exterior e directamente sobre a madeira deverão aplicar-se, no mínimo, três demãos. Não aplicar uma demão sem a completa secagem da demão anterior devendo, no caso das madeiras, efectuar-se uma passagem leve de palha-de-aço ou lixa fina, sobre cada camada, afim de se eliminarem imperfeições da superfície.

LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Lavagem com água.

TEMPO DE SECAGEM

Em condições normais de temperatura e humidade (23 °C - 65% H.R.) a secagem é, aproximadamente, de 12 horas.

RENDIMENTO / CONSUMO

Em média, 5 a 8 m²/V/demão.

EMBALAGENS

1 L, 5 L E 20 L

ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Ref.^a 455.

ADR/RPE: Isento

Revisão: 2

Data: Setembro 2007 – Edição: 2007

Os nossos serviços técnicos estão à inteira disposição para o esclarecimento de dúvidas ou outras informações complementares